

Kültéri falazúr

Általános termékleírás

Termékleírás	Áttetsző színes ill. színtelen lazúr tartós nyíltpórusú fakezeléshez kültérben. Jó beszívódási képességgel rendelkezik és kitűnő víz- és időjárásálló. Rugalmas felületet képez, nem pereg és emiatt könnyen felújítható. Szakszerű felhasználás esetén jó UV-védelmet nyújt. A színtelen mindazonáltal csak korlátozott UV-védelmet nyújt és ezáltal csak (régi jól pigmentált festékréteg), ablak és bejárati ajtó beltéri része valamint közvetlen napsugárzásnak ki nem tett kültéri felületek felújítására alkalmas.
Felhasználási terület	Kemény- és puhafák kültéri felületkezeléséhez (pl. készházak, falburkolatok, gyermekjátékok, és faházak), faablakokhoz, faajtókhoz, kül- és beltérben. Gyermekjátékokra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.
Összetétel	Kötőanyag: ricinusolaj párlat, lenolaj, tungfaolaj és modifikált-kolofónium Oldószer: citrusterpén Pigmentek: föld- és ásványi pigmentek Segédanyagok: kovasav, szójalecitin, ólom-és báriummentes szárítóadalek
Szín	színtelen 0441, fenyő 0442, mogyoró 0445, paliszander 0446, világos tölgy 0438
Tárolás	Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.
Eltarthatóság	Zárt állapotban, legalább 2 évig eltartható.
Kiszerezés	0,75 l; 2,5 l; 10 l. (színtől függően)
Veszélyesség	B osztály, gyúlékony.
Műszaki adatok	
Specifikus súly	ca. 0,91-0,95 g/ml (színtől függően)
Viszkozitás	ca. 23 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on
Gyulladáspont	ca. 46 °C
Felhasználás	75-90 ml/m ² rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.
Száradási idő	20 °C-on, közepes páratartalomnál 3-5 h múlva porszáraz, újrafesthető 12-24 óra múlva.
Feldolgozási útmutató	
Alkalmas alapfelületek	Fa
Felületi kívánalmak	Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.
Feldolgozás	Az falazúrt ecsettel vagy szórással vékonyan és egyenletesen rostirányba felhordani. Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C.
Hígítás	Feldolgozáskész; szükség esetén biopin oldószerrel hígítható.
Előkezelés	Gyantagazdag és trópusi fákat biopin oldószerrel átdörzsölni. A gyantahólyagokat adott esetben kiszűrni vagy kiégetni. Az erősen nedvszívó felületeket biopin impregnáló olajjal alapozni. Ajtó és ablak esetében, amelyek nincsenek kékülés ellen impregnálva (fát elszínező gombák) de kívánt a kültéri kékesedés elleni védelem akkor előkezelní bármilyen kereskedelembe kapható kékesedés elleni szerrel.
Rétegek	2 réteg falazúr, UV-sugárzásnak és időjárási viszontagságoknak fokozottan kitett helyeken 3 réteg ablak és ajtólazúr.
Felújítás	A régi festést átvizsgálni és a rosszul tapadó ill. a lepattogzott helyeken az alapig eltávolítani. Új festékréteg felvitele a fentiek szerint. A stabil rétegeket letisztogatni, adott esetben gyengén átciszolni. Az elhasználódás fokától függően 1-2 réteg falazúrt felvinni.
Szerszámtisztítás	biopin oldószerrel.

Kültéri falazúr

Biztonsági intézkedések

A termék éterikus citrushéjolajat tartalmaz, lenyelése egészségkárosító hatású. Allergiás reakciók előfordulhatnak. Gyermekektől jól elzárva tartandó! Szembe kerülés esetén bő vízzel kiöblíteni. Lenyelés esetén orvoshoz kell fordulni! A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért a falazúrral szennyezett rongyokat nem összegyűrve tároljuk, hanem kiterítve hagyjuk száradni vagy vízzel átitatjuk. Csiszoláskor a keletkezett csiszolatpor hasonló hatású, ezért a porszívó porzsákját kiüríteni és a csiszolatport kültérben elhelyezni, tárolni, hogy nehogyan lángot kapjon.

Hulladékkezelés

A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.