

Természetes gyanta impregnáló olaj

Általános termékleírás

Termékleírás	Szintelen alapozó és impregnáló olaj, növényi olajokból és gyantákból kül-, és beltérbe. Mélyen beszívódik az alapba, ezáltal nagy ellenálló képességet biztosít az időjárási viszonyokkal szemben és kitűnő alapot képez a további felületkezeléshez. Légzésaktív.
Felhasználási terület	Fafelületek alapozásához további felületkezelések előtt mint pl.: lakkozás és lazúrozás kül-, és beltérben (pl.: ablak), valamint kültéri, ill. nedves helységeken használt fafelületek impregnálásához. Gyermekjátékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.
Összetétel	Kötőanyag: tungfaolaj párlat, modifikált kolofónium, lenolaj Oldószer: citrusterpén Segédanyagok: ólom-és báriummentes szárítóadalek
Szín	színtelen
Tárolás	Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.
Eltarthatóság	Zárt állapotban, legalább 3 évig eltartható.
Kiszerezés	0,75 l. 2,5 l. 10 l.
Veszélyesség	B osztály, gyúlékony
Műszaki adatok	
Specifikus súly	ca. 0,9 g/ml
Viszkozitás	ca. 12 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on
Gyulladáspont	ca. 46 °C
Felhasználás	70-80 ml/m ² rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívókéességének függvényében. A fa bütöje különösen az első réteg felvitelénél nagyobb mennyiséget szívnak magukba.
Száradási idő	20 oC-on, közepes páratartalomnál 6-8 h múlva porszáraz, újrafesthető. Erősen átitatott alapok tovább megmunkálása 1-2 nap múlva.
Feldolgozási útmutató	
Alkalmas alapfelületek	Kezeletlen vagy olajozott fák.
Felületi kívánalmak	Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.
Feldolgozás	Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C. Ecsettel vagy merítéssel. Vékonyan és egyenletesen.
Hígítás	Feldolgozáskész; szükség esetén biopin oldószerrel hígítható.
Előkezelés	A gyantagazdag és trópusi fákat biopin oldószerrel ledörzsölni.
Alapozás	Lakk- és lazúrfelületek alapozásánál: Egy vékony réteget felvinni. A be nem szívódott olajat kb. 15 percenként a felületről eltávolítani. Ezután hagyjuk megszáradni. Később pl.: biopin falazúrral vagy univerzális lakkal tovább felületkezeln.
Impregnálás	Az alap nedvszívó képességétől függően 2-4 réteg alapozó olajat felvinni, amíg az alap teljesen átitatódik. Nedves a nedvesben eljárást alkalmazni; a be nem szívódott olajat kb. 15 percenként a felületről eltávolítani és újabb réteget felvinni, amíg az alap teljesen átitatódik. Ezután hagyjuk megszáradni.
Ápolás és tisztítás	Ne használjunk agresszív tisztítószeret.
Szerszámtisztítás	biopin oldószerrel

Természetes gyanta impregnáló olaj

Biztonsági intézkedések

A termék éterikus citrushéjolajat tartalmaz, lenyelése egészségkárosító hatású. Allergiás reakciók előfordulhatnak. Gyermekektől jól elzárva tartandó! Szembe kerülés esetén bő vízzel kiöblíteni. Lenyelés esetén orvoshoz kell fordulni! A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért az olajjal szennyezett rongyokat nem összegyűrve tároljuk, hanem kiterítve hagyjuk száradni vagy vízzel átitatjuk. Csiszoláskor a keletkezett csiszolatpor hasonló hatású, ezért a porszívó porzsákját kiüríteni és a csiszolatport kültérben elhelyezni, tárolni, hogy nehogy lángot kapjon.

Hulladékkezelés

A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.