

Általános termékleírás

Termékleírás

A **biopin Teraszolaj** egy magas minőségű, speciális olaj kültéri teraszok, faépítmények, stégek. A magas minőségű növényi olajok impregnálják és frissen tartják az új fafelületeket, a régieket pedig megújítják, gátolja a fa kiszáradását, repedezését. Az ásványi pigmentek gondoskodnak a felület szépségéről és megakadályozzák a korai szürkülést.



Felhasználási terület

Kezeletlen, nagynyomáson impregnált és olajozott fák kültéri alap-, befejező és ápoló kezelésére. Teraszburkolat, stégek stb. kezelésére. Különösen ajánlott: Bangkirai, massaranduba, akác, douglas fenyő, vörösfenyő, nagynyomáson impregnált tűlevelű fákhoz.

Összetétel

Kötőanyag: polimerizált természetes olajok, zsírsavak és gyanták.

Oldószer: izoalifát.

Pigmentek: ásványi pigmentek.

Segédanyagok: kovasav, ólommentes szárítóadalek.

Szín

4011 vörösfenyő, 4012 bangkirai, 4013 teak, 4014 világos tölgy

Tárolás

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Eltarthatóság

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

Kiszerelés

2,5 l., 10l

Műszaki adatok

Specifikus súly

kb. 0,84 g/ml.

Viszkozitás

kb. 12 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

Gyulladáspon

>62 °C.

Felhasználás

65-125 ml/m² rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.

Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 4-6 h múlva porszáraz, újrafesthető. Teljes kikeményedés 1-2 nap.

DIN EN 71/3

Gyermekjátékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Kezeletlen, nagynyomáson kezelt vagy már olajozott kemény és puhafa felületek kültéri kezeléséhez (lásd felhasználási terület). Ismeretlen eredetű trópusi fák esetében egy kis területen ajánlatos előzetes próbát végezni ill. a szállítónál érdeklődni.

Felületi kívánalmak

Feldolgozás

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

Használat előtt alaposan keverje fel. Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C. Ecsettel ill. padlókefével stb. felhordható. Vékonyan egyenletesen.

Hígítás

Feldolgozáskész; szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítható.

Alapozás/ új felület

A **biopin Teraszolajat** vékonyan egyenletesen visszük fel a fa rostirányának megfelelően. A nem beszívódott olajat kb. 15 perc múlva bedörzsöljük vagy eloszlatjuk, hogy a felületen ne képződjene pocsolyák és olajcsíkok. A felület nedvességvívóképességétől függően 2-3 alkalommal megismételjük a folyamatot. A rétegek felvitele között néhány órát várjon.

Ápolás/ felújítás

A régi felületeket alaposan kefével és vízzel vagy nagynyomású tisztítóval letisztítani, majd a fát alaposan hagyni kiszáradni (ez akár egy hetet is jelenthet). Erősen elszürkült felületet átcsiszolni vagy **biopin Szürkületápolóval** előkezelné és száradás után adott esetben finoman átcsiszolni, ha túl érdes lenne. Ezután 1-3 rétegben felvinni a **biopin Teraszolajat**, az új felületnél leírtak szerint.

Feldolgozási javaslat

Annak érdekében, hogy ne keletkezzenek túlzottan fényes foltok, a **biopin Teraszolajat** ne hordjuk föl túl vastagon. Az ilyen helyek nedves időben csúszásveszélyesek lehetnek. Ápolókezelés az igénybevéttségtől függően, de lehetőleg évente egyszer javasolt.

Szerszámtisztítás

Használat után **biopin Oldószerrel**.

Biztonsági intézkedések

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

Általános figyelmeztetés

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítani kell a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladások, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítsük ki száradni vagy áztassuk vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

Hulladékkezelés

A biológiai lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatók. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.

www.biofestek.hu • www.biopin.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja.

Készült: 2010 október

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32 • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38