

## Általános termék-leírás Termék-leírás

## Felhasználási terület

## Összetétel

## Szín

## Tárolás

## Eltarthatóság

## Kiszerelés

## Műszaki adatok

## Specifikus súly

## Viszkozitás

## Gyulladáspon

## Felhasználás

## Száradási idő

## VOC besorolás

## Feldolgozási útmutató

## Alkalmas alapfelületek

## Felületi kívánalmak

## Feldolgozás

## Hígítás

## Előkezelés

## Alapkezelés

## Köztes kezelés

## Befejező kezelés

## Ápolás és tisztítás

## Felújítás

## Szerszámtisztítás

## Biztonsági figyelmeztetés

## Általános figyelmeztetés

## Hulladékkezelés

## Ápolás és tisztítás

Strapabíró, átlátszó, befejező kezelés bel- és kültérben. Időjárás-, víz- és dörzsölésálló felületet képez. A válogatott növényi olajok jó beszívódási és tapadási tulajdonságokkal rendelkeznek és hosszútávon rugalmas felületet képeznek.

Magasfényű.

Befejező kezelés mindenütt ahol nagy a terhelés és/vagy az időjárási érintettség. Fafelületre beltérben, kültérben (pl.: fészer, parketta, nedves helységek, kerti bútorok), parafapadló és különböző ásványi alapok (beton, betonpadló, mázatlan kerámia). Gyermekek játékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.

Kötőanyag: polimerizált természetes olajok, zsírsavak és gyanták

Oldószer: izoalifát

Segédanyagok: ólom- és báriummentes szárítóadalek szintelen

Száraz, gyermekektől jól elzárt, hűvös, fagymentes helyen.

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

0,75 l., 2,5 l.

kb. 0,86 g/ml (színtől függően)

kb. 40 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

> 62 °C

80-90 ml/m<sup>2</sup> rétegenként. A felület tulajdonságainak és szívókéességének függvényében. A fa bütöje, a mázatlan kerámia, valamint a parafa különösen az első réteg felvitelénél nagyobb mennyiséget szívnak magukba.

20 °C-on, közepes páratartalomnál 4-6 h múlva porsz áraz, csiszolható és újrafesthető kb. 12-24 óra múlva. A végső keménységét egy nap múlva éri el.

Ennek a terméknek a VOC tartalma max. 400 g/l. EU-határérték 500 g/l.

Kemény- és puhafák, parafa, ásványi alapok mint esztrich és betonpadló.

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C. Használat el őtt jól felkeverni. A **biopin Kertibútorlakkot** mázólassal, szórással vagy hengerrel vékonyan egyenletesen hordjuk fel.

Feldolgozáskész; szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítható.

A gyantagazdag és trópusi fákat **biopin Hígítóval** átdörzsölni. Cementmaradványokat a csempékről savazással eltávolítani.

**biopin Kertibútorlakkal** (20 %-os hígításban), **biopin Természetes impregnálóolajjal**. Száradás után finom csiszolópapírral (180 vagy 220) átciszolni.

Egy- vagy két réteg **biopin Kertibútorlakkot** vékonyan és egyenletesen felvinni.

Száradás után finom csiszolópapírral (180 vagy 220) átciszolni.

Egy réteg **biopin Kertibútorlakkot** vékonyan és egyenletesen felviszünk.

Ne használjunk agresszív tisztítószeret.

A régi felületeket át kell vizsgálni és a rosszul tapadó helyeken, ill. a lepattogzott helyeken az alapig eltávolítani. Új réteg felvitele a fentiek szerint. A stabil rétegeket letisztogatni, adott esetben gyengén átciszolni. Az elhasználódás fokától függően 1-2 réteg **biopin Kertibútorlakkot** felvinni.

Használat után **biopin Hígítóval**.

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítani kell a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítsük ki száradni vagy áztassuk vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.

A lakozott felületeket eleinte óvatosan használjuk. Az olajozott felületet ne tisztítsuk agresszív tisztítószerrel.

[www.biopin.hu](http://www.biopin.hu) • [www.biofestek.hu](http://www.biofestek.hu) • [naturinfo@orange6.hu](mailto:naturinfo@orange6.hu)

**Utasítások:** A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2010 október

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38 • [naturinfo@orange6.hu](mailto:naturinfo@orange6.hu) • [www.orange6.hu](http://www.orange6.hu)