

biopin – Keményolaj barna

Nr: 0202

Általános termékleírás

Termékleírás

Alap- és befejező kezelés kezeletlen fapadlók és más nagy igénybevételnek kitett beltéri fa felületek számára. Kezeletlen parafa és OSB felületekhez.

Összetétel

Kötőanyag: polimetizált természetes olajok, zsírsavak és gyanták.
Oldószer: izoalifát.

Szín

barna

Tárolás

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Eltarthatóság

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

Kiszerezés

0,75 l. 2,5 l.

Műszaki adatok

Specifikus súly

kb. 0,83 g/ml

Viszkozitás

kb. 50 mp (DIN 3 mm) 20 °C-on

Gyulladáspon

> 62 °C

Felhasználás

60-70 ml/m² rétegenként. A felület tulajdonságainak és szívókéességének függvényében. A fa bütüje, OSB lap továbbá a parafa felület különösen az első réteg felvitelénél nagyobb mennyiséget szív magába.

Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 6-8 h múlva porszáraz, újrafesthető. Erősen átitatott alapok tovább megmunkálása 1-2 nap múlva. Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom megnöveli a száradási időt.

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Kezeletlen vagy olajozott fák, parafa, OSB lapok.

Felületi kívánalmak

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan keverje fel. Ecsettel, kefével, hengerrel, tárcsás géppel.

Hígítás

Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C.

Előkezelés

Feldolgozáskész; szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítható.

Alapkezelés

A gyantagazdag és trópusi fákat **biopin Hígítóval** át kell törölni.

A felület nedvszívó képességétől függően 1-3 réteget viszunk fel, amíg a felület telítődik. A be nem szívódott olajat kb. 15 perc múlva a felületről törölje le és vigyen fel egy új réteget, amíg a felület telítődik. Hagyja a felületet megszáradni.

Befejező kezelés

viaszolt felületek esetén:

biopin Természetes keményviasszal vagy biopin Keményviasszal dolgozunk tovább.

Olajozott felületek esetén:

Befejezésként a biopin Természetes keményolajjal vagy a biopin Keményolaj barnával dolgozunk tovább. Egy vékony réteget viszunk fel ronggyal.

Olajozott felületek átdolgozása

A kopott vagy sérült felületeket tisztítsa le és finoman csiszolja meg és egy új réteget viszunk fel. Nagyon erős és mély szennyeződés esetén **biopin Padlófelújító tisztító-átmosó olajat** használunk

Ápolás és tisztítás

Ne használjunk agresszív tisztítószeret.

Szerszámtisztítás

Használat után **biopin Hígítóval** tisztítjuk.

Biztonsági intézkedések

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

Általános figyelmeztetés

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítani kell a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladás veszélye, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítsük ki száradni vagy áztassuk vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

Hulladékkezelés

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdoboz újrafelhasználható vagy szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.



www.biopin.hu • www.biofestek.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja.
Készült: 2010 október

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38
• naturinfo@orange6.hu • www.orange6.hu