

biopin – Keményviaszolaj

Általános termékleírás
Termékleírás

Nr: 1910



Felhasználási terület

Összetétel

Szín

Tárolás

Eltarthatóság

Kiszerezés

Veszélyesség

Műszaki adatok

Specifikus súly

Viszkozitás

Gyulladáspon

Felhasználás

Száradási idő

VOC besorolás

DIN EN 71/3

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Felületi kívánalmak

Feldolgozás

Hígítás

Előkezelés

Rétegfelépítés

Olajozott felületek javítása

Ápolás és tisztítás

Olajozott felületek javítása

Szerszámtisztítás

Biztonsági figyelmeztetés

Általános figyelmeztetés

Hulladékkezelés

A **biopin Keményviaszolaj** növényi olajokból és viaszokból álló befejező kezelésre is alkalmas légzésaktív viaszemulzió padlók és más fa- és parafa felületek kezeléséhez. Könnyű kezelhetősége ellenére erős védelmet nyújt. A kikeményedett felület kopásálló, ellenáll a szennyeződésnek és a nedvességnek. Az alap színe elmélyül és kiemeli a fa erezetét.

Alap és befejező kezelés kezeletlen vagy olajozott fadesszkapadlók, parketták és más erősen igénybevett beltéri fafelületekhez.

Kötőanyag: polimerizált természetes olajok, zsírsavak és gyanták

Oldószer: izoalifát

Segédanyagok: ólom-és báriummentes szárítóadalék, bentonit, etanol, karnaubaviasz, víz színtelen

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

0,75 l. 2,5 l.

B osztály, gyúlékony

kb. 83 g/ml

kb. 72 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

> 46 °C

35-50 ml/m² rétegenként. A felület tulajdonságainak és szívókéességének függvényében. A fa bütöje, a mázatlan kerámia, valamint a parafa különösen az első réteg felvitelénél nagyobb mennyiséget szív magába.

20 °C-on, közepes páratartalomnál 6-8 h múlva porszáraz, újrafesthető. Erősen átitatott alapok tovább megmunkálása 12 óra múlva. Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom megnöveli a száradási időt. Kezdetben a felületet óvatosan terheljük és szőnyeget csak 14 nap múlva rakjunk fel.

Az olajok és viaszok nem tartoznak a rendelet hatálya alá.

Gyerektárgyakhoz alkalmazható a DIN EN 71/3 alapján.

Kezeletlen vagy olajozott fapadlók, faanyagok vagy parafa.

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

Nyers alapokat gondosan átcsiszolni. A járulékos anyagban gazdag fák esetében próba-kezelést kell végezni.

Ecsettel, hengerrel, padlókefével, tárcsás polírozógéppel, moher hengerrel vékonyan felhordani. . Feldolgozási hőmérséklet legalább 12 °C. A még nem száraz felületre csak tiszta cipővel szabad belépni. Lehetőleg egyszer használatos nylon védőt kell felvenni a cipőre.

Feldolgozáskész; szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítható.

A gyantagazdag és trópusi fákat **biopin Hígítóval** átdörzsölni. Erősen nedvszívó felületek esetében, mint bükk, bütű egy-két rétegben **biopin Természetes keményolajjal** alapozni.

A **biopin Keményviaszolajat** egyszer felhordani és hagyjuk jól megszáradni. Egészen finom csiszolópapírral, jobb korongcsiszolóval vagy polírozógéppel 180-as finomságú papírral vagy fehér polírpaddal átdolgozzuk.

A felület nedvszívó képességétől és az eredménytől függően 2-3 réteg **biopin Keményviaszolajat** viszunk fel. A rétegek között mindig hagyjuk jól megszáradni. Száradás után a felületet fehér paddal, padlófényesítő blokkal stb. polírozzuk.

Tipp: Ha lehetőségünk van akkor egytárcsás csiszolóval vagy polírozógéppel(korongcsiszolóval) az utolsó réteget még nedves állapotban bézs vagy fehér paddal bedolgozzuk a felületbe. Ebben az esetben magas minőségű és nagyon egyenletes felületet kapunk.

Sérült vagy kopott felületeket letisztítjuk, finoman átcsiszoljuk, és úgy járunk el, mint a befejező kezelésnél.

A karcolások egy **biopin Keményviaszolajjal** átitatott rongy segítségével átpolírozhatóak.

A viaszolt felületeket ne tisztítsuk agresszív tisztítószerrel. Elsősorban szárazon tisztítsuk. Nedves tisztítás esetén használjunk nedves rongyot és **biopin Padlóápolót** a felmosóvízben. Erős kopás esetén **biopin Keményviaszolajjal** kezeljük újra.

Kopott felületeket letisztítani, enyhén csiszolni; befejező kezelést megismételni.

Használat után **biopin Hígítóval** tisztítjuk.

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítani kell a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladás, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítsük ki száradni vagy áztassuk vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel szállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.

www.biopin.hu • www.biofestek.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások:A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2010 október

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38 • naturinfo@orange6.hu • www.orange6.hu