

Általános termékleírás

Termékleírás

Felhasználási terület

Összetétel

Szín

Tárolás

Eltarthatóság

Kiszerezés

Műszaki adatok

Specifikus súly

Viszkozitás

Gyulladáspon

Felhasználás

Száradási idő

VOC besorolás

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Felületi kívánalmak

Feldolgozás

Hígítás

Előkezelés

Lakk és lazúrfelületek

alapozása

Impregnálás

Ápolás és tisztítás

Szerszámtisztítás

Biztonsági figyelmeztetés

Általános figyelmeztetés

Hulladékkezelés

Szintelen alapozó és impregnáló olaj, növényi olajokból és gyan-
tákból kül-, és beltéri alapozáshoz és impregnáláshoz. Mélyen
beszívódik az alapba, ezáltal nagy ellenálló képességet biztosít
és kitűnő alapot képez az időjárási viszonyokkal szembeni a to-
vábbi felületkezeléshez. Légzésaktív.

Fafelületek alapozásához további felületkezelések előtt mint pl.:
lakkozás és lazúrozás kül-, és beltérben (pl.: ablak), valamint
kültéri, ill. nedves helységeiben használt fafelületek impregnála-
sához. Gyermekek játékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.

Kötőanyag: polimerizált növényi olajok, zsírsavak és gyanták

Oldószer: izoalifát

Segédanyagok: ólom-és báriummentes szárítóadalék

szintelen

Jól lezárva, száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

0,75 l. 2,5 l. 10 l.

ca. 0,83 g/ml

ca. 12 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

>62 °C

70-80 ml/m² rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképes-
ségének függvényében. A fa büttye különösen az első réteg felvitelénél nagyobb mennyiséget szív
magába.

20 °C-on, közepes páratartalomnál 6-8 h múlva porszáraz, újrafesthető. Erősen átita-
tott alapok tovább megmunkálása 1-2 nap múlva.

Az olajok és viaszok nem tartoznak a rendelet hatálya alá.

Kezeletlen vagy olajozott fák.

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C. Kenéssel vagy merítéssel. Vékonyan és
egyenletesen.

Feldolgozáskész, szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítható.

A gyantagazdag és trópusi fákat **biopin Hígítóval** át kell dörzsölni.

Egy vékony réteget felvinni. A be nem szívódott olajat kb. 15 perce múlva a felületről
egy nem szőszölődő ronggyal letöröljük vagy bedörzsöljük. Ezután hagyjuk megszá-
radni. Később pl.: **biopin Kültéri falazúrral** vagy **biopin Kertibútorlakkal** tovább
felületkezeljük.

Az alap nedvszívó képességétől függően 2-4 réteg természetes impregnáló olajat
viszünk fel, amíg az alap teljesen átitatódik. Nedves a nedvesben eljárást alkalmaz-
zuk; a be nem szívódott olajat kb. 15 percenként a felületről eltávolítjuk, és újabb ré-
teget viszunk fel, amíg az alap teljesen átitatódik. Ezután hagyjuk megszáradni.

Ne használjunk agresszív tisztítószeret.

Használat után **biopin Hígítóval**.

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A
felhasználás alatt biztosítani kell a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmé-
nyek között öngyulladások, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítsük ki száradni vagy
áztassuk vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az ön-
gyulladás veszélye.

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszá-
radt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt
szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.



www.biofestek.hu • www.orange6.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás
eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfe-
lelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát műszaki vagy kör-
nyezetvédelmi szempontból fenntartja. Készült: 2010 március

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38