

# biopin – Keményolaj fehér

Nr: 0201

## Általános termékleírás

### Termékleírás

### Felhasználási terület

### Összetétel

### Szín

### Tárolás

### Eltarthatóság

### Kiszerelés

### Műszaki adatok

### Specifikus súly

### Vízszkozítás

### Gyulladáspon

### Felhasználás

### Száradási idő

### Feldolgozási útmutató

### Alkalmas alapfelületek

### Felületi kívánalmak

### Feldolgozás

### Hígítás

### Előkezelés

### Befejező kezelés

### Fontos felhasználási útmutató

### Ápolás és tisztítás

### Szerszámtisztítás

### Biztonsági intézkedések

### Általános figyelmeztetés

### Hulladékkezelés

A **biopin Keményolaj fehér**, növényi olajokból és gyantákból készült, légzésaktív padlók és más fa és parafa felületek számára. Jól ellenáll a szennyeződésnek, a nedvességnek és az igénybevételnek. Fehér vagy kezeletlen fa, parafa és OSB lapok alap és befejező és nagy igénybevételnek kitétet beltéri fa felületek kezelésére. Különösen ajánlott világos fákhoz mint a lucfenyő és a nyír stb.

Kötőanyag: polimetizált természetes olajok, zsírsavak és gyanták.

Oldószer: izoalifát.

Pigment: titándioxid.

Segédanyagok: ásványi pigmentek, ólommentes szárítóadalék, bentonit, etanol és víz.

fehér

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

0,75 l. 2,5 l.

kb. 0,83 g/ml

kb. 50 mp (DIN 3 mm) 20 °C-on

> 62 °C

60-70 ml/m<sup>2</sup> rétegenként. A felület tulajdonságainak és szívóképességének függvényében. A fa bütöje, OSB lap továbbá a parafa felület különösen az első réteg felvitelénél nagyobb mennyiséget szív magába.

20 °C-on, közepes páratartalomnál 6-8 h múlva porszáraz, újrafesthető. Erősen átitatott alapok tovább megmunkálása 1-2 nap múlva. Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom megnöveli a száradási időt.

Kezeletlen vagy olajozott fák, parafa, OSB lapok.

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie. Ásványi alapoknak kémiaileg semlegesnek kell lennie.

Használat előtt alaposan keverje fel. Ecsettel, kefével, hengerrel, tárcsás géppel.

Feldolgozási hőmérséklet legalább 10 °C.

Feldolgozáskész; szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítható.

A gyantagazdag és trópusi fákat **biopin Hígítóval** át kell törölni ill. a sötét fáknál próbakezelést kell végezni. Durva felületeket finomra kell csiszolni. Kezelt felületeknél ellenőrizze a kompatibilitást.

**fehér felületek kialakításához:**

1-2 réteg **biopin Keményolaj fehér**et vékonyan egyenletesen vigyünk fel. A nem beszívódott olajat kb. 20 perc múlva oszlassuk el a felületen (töröljük le) és hagyjuk a felületet megszáradni a rétegek között. Továbbkezelés 1-2 réteg **biopin**

**Természetes keményviasszal** vagy **biopin Természetes keményolajjal**.

**más felületek esetén:**

a világos fa felületek korai öregedése, sötétülése megakadályozására ronggyal vékonyan vigyünk fel egy réteget. Száradás után a felületi igényeknek megfelelően használjunk szintelen biopin Padló vagy Bútor termékeket.

Ha a fehér keményolaj után továbbdolgozunk szintelen biopin termékkel akkor a fehér szín intenzitása csökken. Ajánlatos próbafestést végezni. Fehérre olajozott bútorok elkészítéséhez 1-3 réteget hordunk fel. A be nem szívódott olajat kb. 20 perc múlva a felületről letöröljük és a rétegek között száradni hagyjuk. A befejező réteget bedolgozzuk a felületbe és hagyjuk megszáradni.

Ne használjunk agresszív tisztítószeret.

Használat után **biopin Hígítóval** tisztítjuk.

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítani kell a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladásra, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítsük ki száradni vagy áztassuk vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatók. Az üres fémdoboz újrafelhasználható vagy szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.



[www.biopin.hu](http://www.biopin.hu) • [www.biofestek.hu](http://www.biofestek.hu) • [naturinfo@orange6.hu](mailto:naturinfo@orange6.hu)

**Utasítások:**A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2010 október

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38  
• [naturinfo@orange6.hu](mailto:naturinfo@orange6.hu) • [www.orange6.hu](http://www.orange6.hu)