

Általános termékleírás

Termékleírás

Felhasználási terület

Összetétel

Szín

Tárolás

Eltarthatóság

Kiszerelés

Veszélyesség

Műszaki adatok

Specifikus súly

Viszkozitás

Gyulladáspon

Felhasználás

Száradási idő

VOC besorolás

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Felületi kívánalmak

Feldolgozás

Hígítás

Előkezelés

Alapozás

Ápolás

Szerszámtisztítás

Biztonsági figyelmeztetés

Általános figyelmeztetés

Hulladékkezelés

Ápoló és védő szintelen, speciális készítmény növényi nyersanyagokból. A fa erezetét, színét kiemeli. A felületnek enyhén selymes fényt kölcsönöz, amely víz- és szennytaszító.

Különleges ápolásra kezeletlen vagy olajozott keményfabútorok kezeléséhez (teak, paliszander, akác, stb.) de fenyőfélék kezeléséhez is alkalmas (borovi, lucfenyő, stb.) beltérben. Időjárásálló fákhhoz mint a teak és az akác kültérben is alkalmazható. Gyermekek játékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.

Kötőanyag: polimerizált természetes olajok, zsírsavak és gyanták

Oldószer: izoalifát

Segédanyagok: ólom- és báriummentes szárítóadalék szintelen

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös, száraz és fagymentes helyen.

Zárt állapotban legalább 4 évig eltartható.

0,5 l.

B osztály, gyúlékony

kb. 0,85 g/ml

kb. 28 mp (DIN 3 mm) 20 °C

>62 °C

kb. 60-70 ml/m² rétegenként normális nedvszívó felületnél

20 °C közepes páratartalomnál 3-5 óra múlva száraz.

Az olajok és viaszok nem tartoznak a rendelet hatálya alá.

Fa.

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek, az ásványi alapoknak kémiaiilag semlegesnek kell lennie.

Ecsettel vagy egy nem szőszölődő ronggyal felhordani. 8 °C alatt ne használjuk.

Feldolgozásra kész állapotú. Szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítható.

A gyantagazdag és az olajos fákat (pl. teak) **biopin Hígítóval** át kell dörzsölni.

A teakolajat ecsettel 1-2-szer vékonyan egyenletesen kezelni. A nem beszívódott olajat 10 perc múlva egy rongy segítségével letörölni, majd hagyjuk száradni. Száradás után (3-5 óra) a felületet kevés olajjal egy rongy segítségével vékonyan átkenni.

Profitipp: Kezeletlen teakfát **biopin Teakolajjal** beereszteni. Az olajat azonnal 240-es papírral rostirányban a fába becsiszolni. Utána a felületet letörölni és hagyjuk száradni. Száradás után a felületet kevés olajjal és ronggyal többször vékonyan átdörzsölni, majd hagyjuk száradni.

Ne használjunk agresszív tisztítószereket. A zsírfoltokat **biopin Hígítóval** távolítsuk el. Kevés **biopin Teakolajat** egy ronggyal vékonyan egyenletesen felvinni. Hagyjuk száradni. Szükség esetén még egy réteget felvinni.

Használat után **biopin Hígítóval**.

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítani kell a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítsük ki száradni vagy áztassuk vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.



www.biopin.hu • www.biofestek.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2010 március

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38